


#### TECHNISCHE INFORMATIONEN

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>Balgen :</b>               | 0.5 Faltenbalg |
| <b>Federweg :</b>             | 4.5 mm         |
| <b>Form :</b>                 | Flach          |
| <b>Hochdurchmesser :</b>      | 5.8 mm         |
| <b>Höhe :</b>                 | 14.6           |
| <b>Horizontalkraft :</b>      | 19 N           |
| <b>Kategorie :</b>            | Flach          |
| <b>Lippendurchmesser :</b>    | 23 mm          |
| <b>Rohrinnendurchmesser :</b> | 5.8 mm         |
| <b>Serie :</b>                | VCP            |
| <b>Sortiment :</b>            | Sauggreifer    |
| <b>Vertikalkraft :</b>        | 9.5 N          |



#### Varianten:



Variantenreferenz:

#### VCP 23A

- Farbe: Blau
- Materiale: Vinyl
- Shore-Härte: SH50

#### Werkstoffleitfaden:

|                                                                                     | Material   | Code | Temperatur<br>beständigkeit<br>(°C) | Flexibilität | Abrieb<br>festigkeit | UV/Witterungs<br>beständigkeit | Ölbeständigkeit | Lebensmittel<br>verträglichkeit | Migrationstest |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
|  | Vinyl Blau | VI   | -30/+65                             | ✓✓✓          | ✓✓✓                  | ✓                              | ✓               | ✗                               | ✗              |

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.



Hervorragend |  Gut |  Gering |  Schlecht |  Nicht empfohlen

\*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR